

Ficha Técnica de Producto

Manta de Hilos Cortados

Moldeo Manual

Descripción del Producto

La Manta de Hilos Cortados está fabricada con hilos de vidrio, unidos por un ligante soluble en estireno, que le confiere una excelente compatibilidad con resinas poliéster, estervínicas y epoxi.

Aplicación del Producto

La Manta de Hilos Cortados se utiliza en el moldeo por proceso manual de piezas en composites de uso general y es recomendado también para moldeo por prensado en caliente y vacío.



Propiedades

- Alta velocidad de impregnación;
- Excelente maleabilidad;
- Buena compactación y eliminación de burbujas;
- Excelentes propiedades mecánicas;
- Ideal para aplicaciones de resistencia a la corrosión.

Identificación

Ejemplo:	MC450 x 140A
MC:	Código Manta CPIC BRASIL
450:	Masa Superficial Nominal (g/m ²)
140:	Ancho (cm)
A:	Bordes refilados

Características Técnicas

Producto	Masa Superficial (g/m ²)	Pérdida al fuego (%)	Humedad (%)
	ISO 1889	ISO 1887	ISO 3344
MC 300	300 ± 51	4,10 ± 1,23	≤ 0,20
MC 450	450 ± 77	3,50 ± 1,05	≤ 0,20
MC(200) 300	300 ± 51	2,20 ± 0,60	≤ 0,20
MC(200) 450	450 ± 77	1,80 ± 0,60	≤ 0,20

Características Físicas de los Rollos

Producto	Ancho (cm)	Diámetro (cm)	Longitud (m)	Peso Neto (kg)
MC 300	140	28	115	49
MC 450	140	28	80	50

- Otros anchos y gramajes pueden ser fabricados bajo consulta.
- El rollo se considera completo cuando mide más del 70% de longitud nominal.

Embalaje

Cada rollo de Manta de Hilos Cortados es bobinado sobre un tubo de cartón de 77 mm de diámetro interno y envuelto por una película de polietileno cerrada con lacre plástico. Los embalajes disponibles se presentan en la siguiente tabla:

Embalaje	Ancho (cm)	Rollos/pallet	Tamaño del pallet L x A x A (mm)
Vertical	140	16	1140 x 1140 x 1620
Horizontal	140	07	1470 x 1140 x 920

Almacenamiento

Las Mantas de Hilos Cortados deben ser almacenadas en su embalaje original, en ambiente seco con temperatura moderada. Las mejores condiciones son: Temperaturas entre 15 y 35°C; Humedad relativa entre 35 y 65%. Si se almacena fuera de lo especificado, el producto debe mantenerse a temperatura ambiente durante 24 horas antes de ser utilizado, para evitar fenómenos de condensación.

CPIC BRASIL recomienda utilizar el producto según el método FIFO (primero en entrar, primero en salir).

Certificaciones del Sistema Integrado de Gestión:

ISO9001**ISO14001****ISO45001**